



Dörrenberg Edelstahl

gatunek (Werkstoff)

nazwa

ozn. Dörrenberg

1.2631

X50CrMoW9-1-1

WR Spez.

Skład chemiczny:

(średnio w %)

C	Cr	Mo	W				
0,50	8,50	1,20	1,20				

Właściwości materiału:

średnio stopowa stal do pracy na zimno o bardzo dobrej hartowności, dobra hartowność skrośna, wysoka wytrzymałość na ściskanie, bardzo ciągliwa.

Zastosowanie:

noże do rębaków, noże do nożyc proste i krążkowe, noże do przemysłu papierniczego.

Stan dostawy:

zmiękczone, max. 240 HB

Właściwości fizyczne:

Współcz. rozszerzalności cieplnej:

$\left(\frac{10^6 \times m}{m \times K} \right)$	$\frac{20-100^\circ C}{}$	$\frac{20-200^\circ C}{}$	$\frac{20-300^\circ C}{}$	$\frac{20-400^\circ C}{}$
	9,8	10,2	10,5	11,3

Przewodność cieplna:

$\left(\frac{W}{m \times K} \right)$	$\frac{20^\circ C}{}$	$\frac{350^\circ C}{}$
	24,3	26,9

Obróbka cieplna:

Zmiękczenie:

temperatura	chłodzenie stygnięcie	twardość wyżarzenia
820-870°C	piec	max 240 HB

Odprężanie:

temperatura	chłodzenie stygnięcie	maksymalna twardość
600-650°C	piec	58 HRC

Hartowanie:

temperatura	chłodzenie stygnięcie	odpuszczanie
1020-1050°C	olej, sprężony gaz (N ₂), powietrze lub kąpiel gorąca 500-550 °C	100 °C - 60 HRC 200 °C - 58 HRC 300 °C - 57 HRC 400 °C - 58 HRC 500 °C - 59 HRC