



Dörrenberg Edelstahl

gatunek (Werkstoff)

nazwa

ozn. Dörrenberg

9.2099

Stal specjalna

CPOH

Skład chemiczny:

(średnio w %)

C	Cr	Mo	V	inne			
1,00	8,00	2,50	0,30	+			

Właściwości materiału:

stal do pracy na zimno z wysoką zawartością molibdenu, bardzo dobra hartowność wtórna, dobra ciągliwość, wysoka wytrzymałość na ściskanie, trudno zmieniająca wymiary.

Zastosowanie:

szczęki płaskie do walcowania gwintów i rolki do nawalcowywania gwintów, narzędzia tnące, narzędzia do tłoczenia i do obróbki plastycznej, noże do nożyc, stemple wybijające.

Stan dostawy:

zmiękczone, max. 250 HB

Właściwości fizyczne:

Współcz. rozszerzalności cieplnej:

$\left(\frac{10^6 \times m}{m \times K} \right)$	20-100°C	20-200°C	20-300°C	20-400°C
	11,0	11,3	11,9	12,2

Przewodność cieplna:

$\left(\frac{W}{m \times K} \right)$	20°C
	24,9

Obróbka cieplna:

Zmiękczenie:

temperatura	chłodzenie stygnięcie	twardość wyżarzenia
820-860°C	piec	max 250 HB

Odprężanie:

temperatura	chłodzenie stygnięcie	maksymalna twardość
600-650°C	piec	63 HRC

Hartowanie:

temperatura	chłodzenie stygnięcie	odpuszczanie
1040-1100°C	olej, sprężony gaz (N ₂), powietrze lub kąpiel gorąca 500-550 °C	100 °C - 56 HRC 300 °C - 55 HRC 400 °C - 54 HRC 450 °C - 60 HRC 500 °C - 57 HRC

